

SCHOEN ^B_V

Oppervlakte - en metaalbescherming

Schoen Poedercoating B.V.
Paltrokstraat 31
1508 EJ ZAANDAM
Tel. +31-(0)75-6166607
Fax +31-(0)75-6160510

POEDERCOATBESTEK QCB-190

Ondergrond Aluminium
1-laags systeem voor
buitentoepassing OD

Voorbehandeling

- Ontvetten
- Spoelen
- Beitsen
- Spoelen
- Demi spoelen
- Zirkoniseren / Titaniseren
- Drogen

Afwerking

- 1 laag polyester poedercoating in kleur n.n.t.b.
- Laagdikte minimaal 90 micrometer.
- Moffelen minimaal 10 minuten 180°C (objecttemperatuur).

QUALICOAT

- Aluminium legering dient conform Qualicoat specs te zijn.
- Gehele proces (productie en kwaliteitscontrole) vindt plaats conform Qualicoat licentie 616.

- Voor meer informatie bezoekt u onze website www.schoenbv.nl